A

WEST

Generate Collection Print

L4: Entry 3 of 6

File: DWPI

Oct 27, 1998

DERWENT-ACC-NO: 1999-018531

DERWENT-WEEK: 199905

COPYRIGHT 2002 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Oxygen@ scavenger - comprises insoluble powder or granules of inorganic salt, inorganic hydroxide or oxide, basic cpd., and low molecular phenol! cpd..

PRIORITY-DATA: 1997JP-0097398 (April 15, 1997)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE

LANGUAGE

MAIN-IPC

JP 10287871 A

October 27, 1998

PAGES N

C09K015/02

INT-CL (IPC): A23 L 3/349; A23 L 3/358; B01 J 20/22; C09 K 15/02; C09 K 15/08

ABSTRACTED-PUB-NO: JP10287871A

BASIC-ABSTRACT:

An <u>oxygen scavenger</u> comprises powder or granule hardly soluble in water of an inorganic salt, an inorganic hydroxide or an inorganic oxide, water, a basic substance and a low molecular phenolic cpd. Also claimed is: the hardly water soluble solid is one of zeolite, perlite, hydrate silicate, diatomaceous earth, active white <u>clay</u>, silica, kaoline, talc, bentonite, active alumina, gypsum, silica alumina, Ca silicate, Mg oxide, Ca carbonate, Al hydroxide, iron oxide.

USE - The <u>oxygen scavenger</u> is used as sealed in package contg. processed food, agricultural product, metallic articles, precious parts etc.

ADVANTAGE - The oxygen scavenger less generates toxic gas and exhibits rapid absorption of oxygen at low temp.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平10-287871

(43)公開日 平成10年(1998)10月27日

(51) Int.Cl.*		識別記号	PI
C09K 19	5/02		C 0 9 K 15/02
B01J 20	0/22		B 0 1 J 20/22 A
C09K 1	5/08		C 0 9 K 15/08
/A23L 3	3/349		A 2 3 L 3/349
3	3/358		3/358
			審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 5 j
(21)出願番号 特顯平9-97398		特顯平9 97398	(71)出版人 000122298
			王子製紙株式会社
(22)出版日		平成9年(1997)4月15日	東京都中央区銀座4丁目7番5号
			(72)発明者 伊藤 弘
			東京都江東区東雲1丁目10番6号 王子9
			紙株式会社東雲研究センター内
			(72)発明者 潜水 滋呂
			東京都江東区東雲1丁目10番6号 王子
			紙株式会社東郷研究センター内
			(72)発明者 山岸 隆文
			東京都江東区東雲1丁目10番6号 王子9
			紙株式会社東野研究センター内

(54) [発明の名称] 脱酸素剤

(57)【要約】

【課題】低温下でも充分な脱酸素能力を有する脱酸素剤 を提供。

【解決手段】無機塩、無機水酸化物または無機酸化物の 粉体あるいは遠粒体である水難溶性固体と、水と、アル カリ性物質および低分子フェノール化合物を混合させ る。

【特許請求の範囲】

【請求項1】無機塩、無機水酸化物または無機酸化物の 粉体あるいは造粒体である水難溶性固体と、水と、アル カリ性物質および低分子フェノール化合物からなること を特徴とする服態業利。

【討求項2】前記水燈浴性固体がゼオライト、パーライト、含水イ/ケイ酸マグネシウム鉱物、 珠藻土、 活性白土、シリカ、カオリン、タルク、ベントナイト、 活性アルミナ、石膏、シリカアルミナ、ケイ酸カルシウム、炭酸カルシウム、水酸化アルミニウム、または酸化紫から選ばれる少なくとも1種である請求項1記載の脱酸素剤。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、脱酸素剤に関する ものである。さらに詳しく説明すると、本発明は、低温 での脱酸素性態の優れた脱酸素剤に関するものである。 【0002】

【従来の技術】今日、加工食品、農水産品、金属製品、 特密部品等の製品の品質保持の手段として脱酸素剤が利 20 いた。 用されている。この肥酸素剤は通気性包材中に密封され、加工食品、農水産品、金属製品、精密部品等の製品と共に股票パリア性包材中で使用される。酸素パリア性包材中の酸素は脱酸素剤に吸収されるため、同封された製品の酸素による酸が形止され、製品の品質が保持されるものである。 石麦い

【0003】従来の技術として、低分子フェノール化合物からなる限度業剤として、特開昭55-54034号公報に「低分子フェノール化合物の一種または二種以上と活性炭とを配合してなることを特徴とする脱酸薬剤」、特開昭55-8538号公報に「活性炭および低分子フェノール化合物および吸湿性物質を配合してなる脱酸素剤」、特開昭57-190649号公報に「カテコール、活性炭、及びアルカリ性化合物と水分供与性化合物を配合してなる脱酸素剤」が記載されている。

【0004】前記3件の特許公開公報には、低分子フェノール化合物の酸化触媒として活性炭が有効であると記載されている。例えば特別取55-54034号公縣の2個18行~3個4行に「フェノール化合物は種々の触媒によっても遊離検索と反応することが知られている。前記のフェノール化合物か各種の酸化反応は、従来は、フェノール化合物か各種の酸化生成物を合成する目的、すなわち有機合成の目的で利用されてきているものであり、その酸化反応条件は比較的高温、あての過数な条件が使用されている。このようを背景に対し本発明者は、フェノール化合物の遊離検索による酸化反応を密閉系内で行なわさせれば有効な販検索方法として利用できるものと考え、種々検討した結果、カテコール、ビロガロール等の比較的低分子のフェノール化合物が、活性度ななどが必要に対したを発見した。

を明らかにしたものである。」、特開昭55-8538 8号公韓の4個6行-9行に「フェノール化合物が活性 炭を触媒として、遊離酸梁により酸化される反応を刊用したものであり、この方式が脱酸梁利として利用し得る ことは、すでに本発明者により見出されている。」、特 開昭57-190649号公報の4個20行~22行に 「植物系に比べて鉱物系活性炭の方が配数案効果が優れ ており、また鉱物系の中でも石炭系活性炭が優れていた。」こととない記載されており、低分子フェノール化 10 合物の常温、常圧の酸化酸媒として活性炭以外に有効な 酸媒が存在するとは考えられなかった。

【0005】前記3件の特許公開公報による股越業利は、20℃を超えるような環境温度では充分を限確実度を有するが、0~10℃のような比較的低温の環境下では、20℃の環境下における脱越業速度と比較して、著しく脱酸素速度が低下する欠点を有していた。そこで、有毒ガスが発生することがなく、金属採知機に反応することがなく、しかも比較的低温下でも脱酸素速度が大きく、さらに生産の容易な脱酸素剤の開発が望まれていた。

【0006】これに対して本発明者は、低分子フェノール類の骸化反応について種々の検討を行った結果、0分 開昭55-54034号公報、特開昭57-19064 号公報に記載されているような、活性炭の敗媒作用による低分子フェノール類の酸化反応は、低温ではきわめて遅いこと、0水、アルカリ性化合物の添加量を増量することでは脱酸索を顕著な促進効果が見られないこと、しかも過剰な水、アルカリ性化合物の添加では充填重量は対する脱酸素能が脱酸素素が粘土状あるいは液状になり均今な通気性包材への安定した充填が困難になること、を見出した。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】従って本発明の目的 は、比較的低温下でも充分な脱酸素能力を有する脱酸素 剤を提供することにある。

[8000]

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記の問題 点に対して、銀道研究を重ねた結果、無機塩、無機水酸 化物または無機酸化物の粉体あるいは造粒体である無機) 物水銀溶性固体に盤くべき酸化触媒機能があることを見 出し、本発明を完成した。

【0009】本発明の脱酸素剤は無機塩、無機水酸化物または無機酸化物の粉体あるいは造粒体である水難溶性 固体と、水と、アルカリ性物質および低分子フェノール 化合物から成っている。本発明者らは、該脱酸素剤が、 活性炭と、水と、アルカリ性物質および低分子フェノー ル化合物から成っている公知の脱酸素剤に比較して、比 較的低温(0~10℃程度)において脱酸素性能が特に 優れていることを見出した。

の存在下で効果的に密閉系内より酸素を除去できること 50 【0010】本発明に使用される低分子フェノール化合

1

物としては、カテコール、レゾルシン、ハイドロキノ ン、クレゾール、およびピロガロールから選ぶことが好 ましく、低分子フェノール化合物は少なくとも一種を用 いることができる。

【0011】本発明に用いられる無機塩、無機水酸化物 又は無機酸化物の水雞溶性固体は、ゼオライト、パーラ イト、含水イノケイ酸マグネシウム鉱物、珪藻土、活性 白土、シリカ、カオリン、タルク、ベントナイト、活性 アルミナ、石膏、シリカアルミナ、ケイ酸カルシウム、 酸化マグネシウム、炭酸カルシウム、水酸化アルミニウ 10 他成分との関係で適宜選択され、特に限定されないが、 ム、酸化鉄の粉体または造粒体である。なかでも炭酸カ ルシウム、含水イノケイ酸マグネシウム鉱物が特に好ま しい。水難溶性固体は少なくとも一種を用いることがで きる。水雞溶性固体を配合することにより、脱酸素剤中 の他の成分と酸素との接触面積を大きくすることがで き、酸素吸収量を増加させることができる。また、本発 明の目的を損なわない範囲で脱臭のために活性炭を、添 加することも可能である。

【0012】前記水難溶性固体の粒径は10mm以下が 好ましく、3mm以下が特に好ましい。粒径が10mm 20 限定されるものではない。 を越える場合は水雞溶性固体が、他の脱酸素剤の成分と 均一に混合しないので好ましくない。また水難溶性固体 の細孔体積は10m1/g以下が好ましく、2.0m1 /g以下が特に好ましい。粒径が大きく、且つ細孔体積 が小さい場合、水難溶性固体の低分子フェノール化合物 に対する酸化触媒活性は低くなる傾向がある。10ml /g以上では、脱酸素剤が、単位嵩当たりの酸素吸収量 が小さくなるので、脱酸素剤を包装する透気性包材が大 きくなり、食品包装体への装填面での不備が生じる。な 性に促れている。

【0013】前記水難溶性固体の添加量は、水難溶性固 体の種類及び他成分との関係で適宜選択され、低分子フ ェノール化合物100重量部にたして10重量部以上が 好ましく、50重量部から1000重量部が特に好まし い。10重量部未満では脱酸素能力は低下し、1000 重量部を載えると、単位嵩当たりの酸素吸収量が小さく なるので、脱酸素剤を包装する透気性包材が大きくな り、食品包装体への装填面での不備が生じる。

【0014】また、触媒としての機能を有するアルカリ 40 表1に示す配合で、カテコール、酸化マグネシウム(和 性化合物としては、特に限定されないが、炭酸ナトリウ ム、炭酸カリウム、水酸化ナトリウム、および水酸化カ リウムが好ましく、アルカリ性化合物は少なくとも一種 を用いる。

【0015】アルカリ性化合物の配合量は、アルカリ性

化合物の種類によって異なるが、低分子フェノール化合 物100重量部に対し、1~500重量部が好ましく、 10~200重量部がより好ましい。アルカリ性化合物 の配合量が1重量部未満の場合には脱酸素速度が低下 し、好ましくない。また、アルカリ性化合物の配合量が 500重量部より多くなると単位重量当たりの酸素吸収 量が小さくなるので、脱酸素剤を包装する透気性包材が 大きくなり、食品包装体への装填での不備が生じる。 【0016】触媒としての機能を有する水の配合量は、 低分子フェノール化合物100重量部に対し、10~1 000重量部が好ましく、30~200重量部が特に好 ましい。水の配合量が10重量部未満の場合には脱酸素 速度が低下し、好ましくない。また、水の配合量が10 00重量部より多くなると脱酸素剤が粘土状あるいは液 状となり通気性包材への装填での不備が生じる。

[0017]

【実施例】本発明の脱酸素剤について、実施例を用いて さらに詳しく説明するが、本発明は以下の実施例に何ら

【0018】実施例1

表1に示す配合で、カテコール100g、活性白土(和 光純薬 (株) 製) 200g、炭酸ナトリウム50g、水 50gを窒素雰囲気中で充分に混合し脱酸素剤を得た。 得られた脱酸素剤の3.2gを透気包材に充填し、直ち に空気500m1と共に酸素バリア性包材に入れ、密封 後5℃の雰囲気下に放置し、24時間後の酸素バリア包 材中の酸素濃度を測定した。測定結果を表1に示した。 【0019】実験例2

お、造粒体は、粉体に比較して混合、充填作業時の作業 30 表1に示す配合で、カテコール、含水イノケイ酸マグネ シウム鉱物 (水澤化学 (株) 製:商品名エードプラス G)、炭酸ナトリウム、水を混合し脱酸素剤を得、実施 例1と同様に評価した。測定結果を表1に示した。 【0020】実施例3

> 表1に示す配合で、カテコール、カオリン(菱三商事 製:商品名UW90)、炭酸ナトリウム、水を混合し脱 酸素剤を得、実施例1と同様に評価した。測定結果を表 1に示した。

【0021】実施例4

光純薬 (株)製)、炭酸ナトリウム、水を混合し脱酸素 剤を得、実施例1と同様に評価した。 測定結果を表1に 示した。

[0022]

【表1】

	5				6
		夹 篇 例			
		L.	2	3	4
Æ	カテコール	100	100	100	100
ð	话性白土	200	-		-
•	含水イノケイ酸	-	200	-	
重	マグネシウム鉱物			l	
£	カオリン		-	. 200	
部	酸化マグネシウム	-		-	200
	炭酸ナトリウム	50	50	50	50
	*	50	50	50	50
	放置推定	5°C	5°C	5°C	5℃
2	4時間後被棄譲度	1. 3%	0. 4%	0. 8%	0. 9%

【0023】実施例5

表2に示す配合で、カテコール、ケイ酸カルシウム(和 光純薬 (株) 製)、炭酸ナトリウム、水を混合し脱酸素 剤を得、実施例1と同様に評価した。測定結果を表2に 示した。

・【0024】実施例6

表2に示す配合で、カテコール、水酸化アルミニウム 酸案剤を得、実施例1と同様に評価した。 測定結果を表 2に示した。

【0025】実施例7

表2に示す配合で、カテコール、炭酸カルシウム (和光 純菜(株)製)、炭酸ナトリウム、水を混合し脱酸素剤* *を得、実施例1と同様に評価した。測定結果を表2に示 した.

【0026】実施例8

造粒炭酸カルシウムの調製: 生石灰を水和して石灰乳を 得、それに炭酸ガスを吹き込み反応させた後、ろ道、乾 燥、粉砕、篩い分け工程を経て粒径0.1~2.0m m、細孔体積0.65ml/gを有する造粒炭酸カルシ (和光純菜(株)製)、炭酸ナトリウム、水を混合し脱 20 ウムを得た。表2に示す配合で、カテコール、造粒炭酸 カルシウム、炭酸ナトリウム、水を混合し脱酸素剤を 得、実施例1と同様に評価した。測定結果を表2に示 す。

[0027]

【表2】

		赛 簟 例			
		- 5	6	7	8
配 合	カテコール	100	100	100	100
	ケイ酸カルシウム	200		-	_
•	水酸化アルミニウム	-	200	-	-
畫	炭酸カルシウム	-		200	
裁	造粒炭酸カルシウム	:		_	200
	炭鏡ナトリウム	6.0	.60	50	50
	*	60	6.0	60	50
放置温度		6°C	6℃	5°C	5 °C
2	4時間後酸素濃度	1. 0%	1. 5%	0. 6%	0. 4%

【0028】比較例1

表3に示す配合で、カテコール、活性炭(和光純薬 (株) 製)、炭酸ナトリウム、水を実施例1と同様に混 合し脱酸素剤を得、3.2gの脱酸素剤を透気包材に充 40 頃し、空気500mlと共に酸素パリア性包材に入れ、 密封後20℃の雰囲気下に放置し、24時間後の酸素バ リア包材中の酸素濃度を測定した。測定結果を表3に示 した.

【0029】比較例2

表3に示す配合で、比較例1と全く同様にしてカテコー ル、活性炭、炭酸ナトリウム、水を混合し脱酸紫剤を 得、3.2gの脱酸素剤を透気包材に充填し、空気50 Omlと共に酸素バリア性包材に入れ、密封後5℃の雰 囲気下に放置し、24時間後の酸素バリア包材中の酸素※50 粉体あるいは造粒体である水難溶性固体を配合した脱酸

※濃度を測定した、測定結果を表3に示した。

[0030]

【表3】

1		比較例		
		1	2	
配合	カテコール	100	100	
	話性獎	200	200	
重量	炎酸ナトリウム	50	50	
部	*	50	50	
放置温度	20℃	5℃		
2 4 時間後續索過度		1. 3%	9.0%	

【0031】無機塩、無機水酸化物または無機酸化物の

7

案剤(実施例1~8)は、環境温度が5℃と低いにも拘 わらず、水難溶性固体の触媒効果によってを脱酸素反応 が促進され、24時間後の残存酸素濃度がそれぞれ2. 0%以下と低くて極めて良好であった。一方、活性炭を 配合した脱酸素剤(比較例1)は、20℃の雰囲気下に 放置した場合は、24時間後の残存酸素濃度1.3%ま で低下したにもかかわらず、実施例1~8と同じ放置温 度(5℃)では、残存酸素濃度は9.0%にしか低下 しなかった。

[0032]

【発明の効果】以上詳しく説明したように、本発明に係

る脱酸素剤は、触媒効果の優れた無機塩、無機水酸化物 または無機酸化物の水難溶性固体を利用することによ り、有毒ガスが発生することがなく、金属探知機に反応 することがなく、低温環境下でも脱酸素速度が速く、実 用上極めて有用である。しかも、活性炭と異なり難燃性 の水鍵溶性固体を混合した脱酸素剤は低分子フェノール の酸化反応に伴う発熱時の脱酸素剤の発火性を低下させ る。また、活性炭に比較して、無機塩、無機水酸化物ま たは無機酸化物の水難溶性固体は安価であるので、水難 10 溶性固体の利用は脱酸紫剤の生産コストを低下させるこ

とも可能である。